
Эколого-химическая оценка использования доменного шлака "АрселорМиттал Кривой Рог" и определение путей его использования в производстве вяжущих материалов

Хоботова Э. Б., Калмыкова Ю. С., Федоренко Е. А.



Использование металлургических



устройство нижних оснований автомобильных дорог

Цель работы — эколого-химическая оценка использования гранулированного и отвального доменного шлака ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог" и определение путей их использования в производстве вяжущих материалов.

Задачи работы

- Определение элементного, оксидного и минералогического составов гранулометрических фракций шлака.
- Обоснование утилизации доменных шлаков в производстве вяжущих материалов.

Объекты исследования

Доменные шлаки "АрселорМиттал Кривой Рог"

- отвальный
- гранулированный



Выявление минералогического состава шлака и особенностей кристаллической структуры

Электроннозондовый микроанализ Определение элементного состава шлака и морфологии поверхности его частиц

Гаммаспектрометрический анализ Определение удельной радиоактивности природных радионуклидов

Расчетно-аналитический метод


Расчет количественных показателей по системе модулей, коэффициентов качества и насыщения

Результаты рентгенофазового анализа гранулометрических фракций гранулированного и отвального доменного шлака ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

		Массовая доля минералов (%) в гранулометрических фракциях, мм					
Фаза		Гранулиј	Отвальный шлак				
	<0,63	1,25-2,5	>10, цвет				
	<0,03		белый	серый	средняя проба		
Кварц ${ m SiO}_2$	8,6	7,7	_	ı	-		
Галит NaCl	58	82	_	_	_		
Альбит NaAlSi ₃ O ₈	14	0,97	_	1	_		
Кальцит СаСО ₃	9,3	9,3	5,3	33,2	_		
Мусковит $K_{0,94}$ Nа $_{0,06}$ Al $_{1,83}$ Fе $_{0,17}$ Mg $_{0,03}$ (Al $_{0,91}$ Si $_{3,09}$ O $_{10}$)(OH) $_{1,65}$ O $_{0,12}$ F $_{0,23}$	9,8	_	_	-	-		
Геленит Ca ₂ Al(Al,Si) ₂ O ₇	_	_	55,9	24,5	_		
*Окерманит Ca ₂ MgSi ₂ O ₇	_	_	9,5	5,5	10,0		
Микроклин KAlSi ₃ O ₈	_	_	ı	6,5	2,5		
Ранкинит Ca ₃ Si ₂ O ₇	_	_	28,9	4,8	16		
*Псевдоволластонит CaSiO ₃	_	_	-	4,3	-		
Ольдгамит CaS	_	_	0,48	15,1	_		
Мервинит Ca ₃ MgSi ₂ O ₈	_	_	-	6,1	-		
*Бредигит Ca ₁₄ Mg ₂ (SiO ₄) ₈	_	_	_	-	1,6		
Сребродольскит Са ₂ Fe ₂ O ₅	_	_	_	-	29,8		
Якобсит MnFe ₂ O ₄	_	_	_	-	8,5		
*Ларнит β-Ca ₂ SiO ₄	_	_	_	-	32		

^{*}Гидравлически активные минералы

Результаты уточнения по методу Ритвельда дифрактограмм гранулированного доменного шлака ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог»



фракция < 0,63 мм

фракция 2,5-5,0 мм

Результаты электронно-зондового микроанализа образцов гранулированного и отвального доменного шлака ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

	Массовая доля элемента (%) в гранулометрической фракции доменного шлака мм						
Элемент		гранулированного					
	.0.62	1 25 2 5	>10, цвет				
	<0,63	1,25-2,5	белый	серый	— средняя проба		
Si	12,053	15,596	5,964	12,165	7,37		
Ca	14,683	15,535	57,770	43,834	35,42		
Al	2,051	2,289	0,731	2,385	1,01		
Fe	-	-	-	-	15,38		
S	0,415	0,526	0,607	0,774	0,80		
Mg	2,037	3,016	1,939	3,272	1,83		
K	1,632	1,573	0,251	0,650	0,28		
Na	7,764	6,116	-	-	-		
Cl	20,779	13,950	-	-	-		
Mn	5,795	5,439	-	-	5,34		
Ti	-	-	-	-	0,19		
О	32,790	35,959	32,742	36,924	33,10		

Результаты гамма-спектрометрического анализа фракций гранулированного и отвального доменного шлака ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

Гранулометрическая	C Fulm	Сі, Бк/кг (массовая доля, %)			
фракция, мм	С₃ф., Бк/кг	⁴⁰ K	²²⁶ Ra	²³² Th	
Отвальны	й доменный шлак	ОАО "АрселорМ	Литтал Кривой Рог	n .	
Средняя проба	16,5 ± 4	¥	12,8 (82,0)	2,8 (18,0)	
Гранулирован	ный доменный ц	лак ОАО "Арсел	орМиттал Кривой	Рог"	
Средняя проба	127 ± 15	116 (51,4)	85,1 (37,7)	24,5 (10,9)	
>10 mm	117± 17	209 (69,5)	67,1 (22,4)	24,3 (8,1)	
>10 мм, цвет серый	140 ± 19	354 (77,9)	71,3 (15,7)	29,2 (6,4)	
>10 мм, цвет белый	91,4± 13	95,4 (55,3)	57,8 (33,5)	19,4 (11,3)	
5-10 мм	119± 18	244 (72,9)	65,4 (19,6)	25,1 (7,5)	
2,5-5 мм	131 ± 18	269 (72,8)	74,6 (20,2)	25,7 (7,0)	
1,25-2,5 мм	153 ± 19	369 (76,5)	87,7 (18,2)	25,5 (5,3)	
0,63-1,25 мм	157± 19	368 (75,9)	88,6 (18,3)	28,3 (5,8)	
<0,63 мм	161 ± 19	391 (76,7)	90,6 (17,8)	28,3 (5,6)	

$$C_{\text{эф.}} = C_{\text{Ra}} + 1,31C_{\text{Th}} + 0,085C_{\text{K}},$$
 Бк/кг



Сравнение удельных активностей естественных радионуклидов по видам шлаков

	С _{ЕРН} (Бк/кг) в шлаках						
EPH	«Арселор Кр. Р		топливны	конвертор-	фосфорные	цветной металлурги и	
	отвальн.	гранул.	е	ные			
⁴⁰ K	1	116	462	122	115	111	
²²⁶ Ra	12,8	85,1	72	20	192	23	
²³² Th	2,8	24,5	63	6	17	25	

Результаты гамма-спектрометрического анализа фракций гранулированного и отвального доменного шлака ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

Гранулометрическая	C Fulus	Сі, Бк/кг (массовая доля, %)			
фракция, мм	С₃ф., Бк/кг	⁴⁰ K	²²⁶ Ra	²³² Th	
Отвальны	й доменный шлак	ОАО "АрселорМ	Литтал Кривой Рог	L _{ii}	
Средняя проба	16,5 ± 4	-	12,8 (82,0)	2,8 (18,0)	
Гранулирован	ный доменный ц	ілак ОАО "Арсел	орМиттал Кривой	Рог"	
Средняя проба	127 ± 15	116 (51,4)	85,1 (37,7)	24,5 (10,9)	
>10 mm	117± 17	209 (69,5)	67,1 (22,4)	24,3 (8,1)	
>10 мм, цвет серый	140 ± 19	354 (77,9)	71,3 (15,7)	29,2 (6,4)	
>10 мм, цвет белый	91,4± 13	95,4 (55,3)	57,8 (33,5)	19,4 (11,3)	
5-10 мм	119± 18	244 (72,9)	65,4 (19,6)	25,1 (7,5)	
2,5-5 мм	131 ± 18	269 (72,8)	74,6 (20,2)	25,7 (7,0)	
1,25-2,5 мм	153 ± 19	369 (76,5)	87,7 (18,2)	25,5 (5,3)	
0,63-1,25 мм	157± 19	368 (75,9)	88,6 (18,3)	28,3 (5,8)	
<0,63 мм	161 ± 19	391 (76,7)	90,6 (17,8)	28,3 (5,6)	

$$C_{\text{эф.}} = C_{\text{Ra}} + 1,31C_{\text{Th}} + 0,085C_{\text{K}}$$
, Бк/кг



Классификация доменного шлака ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» по системе модулей

	Значение модулей для доменных шлаков				
Модуль	отвального, средняя проба	гранулированного, фракция >10 мм, цвет образца			
	средняя проса	белый	серый		
M _o	1,33	5,94	2,19		
M _c	0,66	9,23	5,78		
M _a	0,12	0,11	0,17		
М _{гидр.}	1,25	5,72	2,01		
M _{г.ж.}	1,52	-	-		
M _{rn.}	0,087	-	-		
КК	3,46	6,7	2,74		
КН	0,88	2,20	0,74		
КН по Ли-Паркеру	81,72	216,42	78,44		
КН по Кинду-Джангу	0,63	1,95	0,49		



Рекомендованы к утилизации

- в качестве сырьевого компонента при производстве портландцементного клинкера гранулометрическая фракция >10 мм гранулированного доменного шлака «АрселорМиттал Кривой Рог»
- » в качестве глинитно-железистой добавки отвальный доменный шлак ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
- без рассеивания на фракции отвальный доменный шлак и гранулометрическая фракция >10 мм гранулированного шлака ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» как компонента ШПЦ